

Parchettificio Toscano srl
Via Zara 38, Corazzano-San Miniato Pi

SCHEMA PRODOTTO

RIFERIMENTO NORMATIVO : UNI EN 13227-13226 (Tradizionale)

RIFERIMENTO NORMATIVO : UNI EN 13489 (Prefinito)

SPECIE LEGNOSA : ACERO EUROPEO **NOME BOTANICO :** *Acer pseudoplatanus*

DENOMINAZIONE COMMERCIALE : ACERO EUROPEO

ELEMENTI MONOSTRATO DI LATIFOGIE CON O SENZA INCASTRO
(PAVIMENTO TRADIZIONALE NON VERNICIATO)

ELEMENTI MULTISTRATO DI LATIFOGIE CON INCASTRO
(PAVIMENTO PREFINITO)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

UMIDITA' ELEMENTI MONOSTRATO DI LATIFOGIE CON O SENZA INCASTRO (TRADIZIONALE)AL MOMENTO DELLA CONSEGNA: 9 % +/- 2%

UMIDITA' STRATO NOBILE ELEMENTI MULTISTRATO DI LATIFOGIE CON INCASTRO (PREFINITO)AL MOMENTO DELLA CONSEGNA : 7 % +/- 2%

FINITURA : GREZZO PRELEVIGATO VERNICE U.V.

CLASSE DI ASPETTO : ○ △ □ **LIBERA**
(QUALITA')

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI ED INSETTI : BUONA SCARSA

TONO DI COLORE : SOGGETTO A MODIFICAZIONE MEDIO ALTO

STABILITA' DIMENSIONALE : BASSA MEDIA MEDIA- ELEVATA ELEVATA

DUREZZA : BASSA MEDIA MEDIA-ELEVATA ELEVATA

POSA SU MASSETTI RISCALDATI E NEI BAGNI : SCONSIGLIATA MEDIA OTTIMA

ISTRUZIONI PER IMMAGAZZINAMENTO- POSA-USO-MANUTENZIONE-PULIZIA

IMMAGAZZINAMENTO : CONSERVARE IL MATERIALE IN AMBIENTE ASCIUTTO, RISCALDATO E LONTANO DA FONTI DI UMIDITA'.

NON APPOGGIARE IL MATERIALE A TERRA SE IL SOTTOFONDO NON E' PERFETTAMENTE ASCIUTTO.

POSA : POSARE IL MATERIALE IN AMBIENTI CHIUSI, CON UMIDITA' DEI SOTTOFONDI NON SUPERIORE AL 2% IN PESO PER MASSETTI DI TIPO CEMENTIZIO NORMALE O A RAPIDA ESSICCAZIONE, L'1,7 % PER MASSETTI RISCALDANTI E LO 0,5 % PER MASSETTI DI ANIDRIDE.IL CONTROLLO DELL'UMIDITA' DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE IGROMETRO A CARBURO SUBITO PRIMA DELLA POSA. UMIDITA' RELATIVA DELL'AMBIENTE NON INFERIORE AL 45% E NON SUPERIORE AL 60%, TEMTERATURA AMBIENTE DI CIRCA 20 °, INTONACI PERFETTAMENTE ESSICCATI.

ONDE OTTENERE UNA BUONA OMOGENEITA' DELLA PAVIMENTAZIONE E' CONSIGLIABILE MISCELARE PIU' CONFEZIONI PRIMA DELLA POSA.

PER LA POSA CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI A PERSONALE SPECIALIZZATO.

PRIMA DI POSARE SU UN SOTTOFONDO CON PANNELLI RADIANTI ACCERTARSI CHE IL MATERIALE SCELTO SIA IDONEO A QUESTO TIPO DI SOTTOFONDO, E SEGUIRE LA GIUSTA PROCEDURA DI POSA. PER

QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SULLA POSA FARE RIFERIMENTO AL "MANUALE PER LA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO PER USO CIVILE" (EDILEGNO/FEDERLEGNO ARREDO). NEL CASO DI EVIDENTI DIFETTI A VISTA DEL PRODOTTO, NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI DI NESSUN TIPO SUI MATERIALI POSATI. L'UTILIZZAZIONE O L'ALIENAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DEL COMPRATORE COSTITUISCONO ACCETTAZIONE DEGLI STESSI E RICONOSCIMENTO DELLA CORRISPONDENZA A QUELLI PATTUITI, CON CONSEGUENTE RINUNCIA A QUALSIASI CONTESTAZIONE. QUALORA EVENTUALI DIFETTI SI EVIDENZIASSERO DURANTE LA POSA, IL COMPRATORE DOVRA' IMMEDIATAMENTE SOSPENDERLA, E COMUNICARLI ENTRO 8 GIORNI DALLA SCOPERTA, PENA LA DECADENZA DA OGNI SUO DIRITTO ALLA GARANZIA.

PRECAUZIONI : EVITARE DI CONCENTRATE GRANDI PESI SU PICCOLE PORZIONI DI PAVIMENTO, PROTEGGERE BENE LA SUPERFICE CON PESANTI PANNI DI LANA NEL CASO VI SIA LA NECESSITA' DI MOVIMENTARE OGGETTI PESANTI (MOBILI ECC.), ED APPORRE SOTTO GLI ARREDI (SEDIE, TAVOLI, MOBILI ECC) IDONEI FELTRINI. L'EVENTUALE PRESENZA DI TAPPETI IMPEDISCE IL PASSAGGIO DELLA LUCE SOLARE, CREANDO ZONE CON TONALITA' DIVERSE. E' CONSIGLIABILE LA SOVRAPPOSIZIONE DI TAPPETI DOPO UN PRIMO PERIODO DI OSSIDAZIONE DEL MATERIALE (ALMENO 6 MESI/ 1 ANNO).

MANTENIMENTO : MANTENERE L'AMBIENTE CON UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA COMPRESA TRA IL 45 E IL 60%, LA TEMPERATURA TRA I 18 E I 22 °.

MANUTENZIONE : LA PULIZIA QUOTIDIANA DEVE ESSERE FATTA USANDO ASPIRAPOLVERE O SCOPA CON SETOLE MORBIDE PER TOGLIERE LA POLVERE, STRACCIO BEN STRIZZATO, E DETERSIVI NEUTRI E NON SCHIUMOSI SPECIFICI PER PARQUET (MISTRALL). SE IL PARQUET E' STATO TRATTATO CON OLIO O CERA CONSIGLIAMO PERIODICAMENTE E DOPO ACCURATA PULIZIA DI NUTRIRLO CON OLIO O CERA PER PAVIMENTO IN LEGNO (LINFOLEGNO). SE IL PAVIMENTO E' STATO VERNICIATO CONSIGLIAMO DI TRATTARLO PERIODICAMENTE E SEMPRE DOPO ACCURATA PULIZIA CON IDNEO POLISH PER PAVIMENTI VERNICIATI (LINFOLEGNO VERNICE).

AVVERTENZE : L'ACQUA PUO' DANNEGGIARE I PAVIMENTI IN LEGNO, COSI' COME I SOLVENTI E L'AMMONIACA.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA PRESENTE.....

Avvertenze: La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 N° 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e del Decreto del 8 Febbraio 1997 N° 101 "Regolamento di attuazione"