

Parchettificio Toscano srl  
Via Zata 38, Corazzano-San Miniato Pi

## SCHEDA PRODOTTO

RIFERIMENTO NORMATIVO : UNI EN 13489

SPECIE LEGNOSA : LARICE

NOME BOTANICO :

LARIX DECIDUA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE :

LARICE

### ELEMENTI MULTISTRATO DI CONIFERE PREFINITI CON INCASTRO

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

UMIDITA' AL MOMENTO DELLA CONSEGNA: 9 % +/- 2%

FINITURE : VERNICE POLIURETANICA AD EFFETTO CERA

OLIO NATURALE

COLORE : NATURALE

MODIFICATO

CLASSE DI ASPETTO :



LIBERA

(QUALITA')

LAVORAZIONE : IL PRODOTTO IN OGGETTO VISTE LE LAVORAZIONI DEL TUTTO ARTIGIANALI  
RISULTA DEREGOLAMENTATO RISPETTO ALLE NORMATIVE UNI EN VIGENTI.

LEVIGATO

SPAZZOLATO

PIALLATO A MANO

ANTICATO

PIALLATO A MANO E ANTICATO (VECCHIA TOSCANA)

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI ED INSETTI : BUONA

SCARSA

TONO DI COLORE : SOGGETTO A MODIFICAZIONE

MEDIO

ALTO

STABILITA' DIMENSIONALE :

BASSA

MEDIA

MEDIA- ELEVATA

ELEVATA

DUREZZA : BASSA

MEDIA

MEDIA-ELEVATA

ELEVATA

POSA SU MASSETTI RISCALDATI E NEI BAGNI : SCONSIGLIATA

MEDIA

OTTIMA

#### ISTRUZIONI PER TRASPORTO-IMMAGAZZINAMENTO- POSA-USO-MANUTENZIONE-PULIZIA

**TRASPORTO:** UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MEZZI DI TRASPORTO COPERTI, EVITARE CHE  
LA MERCE SOSTI ALL'INTERNO DEL MEZZO OLTRE IL TEMPO NECESSARIO AD EFFETTUARE IL  
TRASPORTO STESSO

**IMMAGAZZINAMENTO :** CONSERVARE IL MATERIALE IN AMBIENTE ASCIUTTO(UMIDITA'  
RELATIVA DELL'AMBIENTE COMPRESA TRA IL 45% ED IL 60%), RISCALDATO (18/20°)E  
LONTANO DA FONTI DI UMIDITA'.

NON APPOGGIARE IL MATERIALE A TERRA SE IL SOTTOFONDO NON E' PERFETTAMENTE  
ASCIUTTO.

**POSA :** POSARE IL MATERIALE IN AMBIENTI CHIUSI, CON UMIDITA' DEI SOTTOFONDI NON  
SUPERIORE AL 2% IN PESO PER MASSETTI DI TIPO CEMENTIZIO NORMALE O A RAPIDA  
ESSICCAZIONE, L'1,7 % PER MASSETTI RISCALDANTI E LO 0,5 % PER MASSETTI DI ANIDRIDE.IL  
CONTROLLO DELL'UMIDITA' DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE IGROMETRO A CARBURO  
SUBITO PRIMA DELLA POSA. UMIDITA' RELATIVA DELL'AMBIENTE NON INFERIORE AL 45% E  
NON SUPERIORE AL 60%, TEMPERATURA AMBIENTE DI CIRCA 20 °, INTONACI  
PERFETTAMENTE ESSICCATI.

ONDE OTTENERE UNA BUONA OMOGENEITA' DELLA PAVIMENTAZIONE E' CONSIGLIABILE MISCELARE PIU' CONFEZIONI PRIMA DELLA POSA.

PER LA POSA CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI A PERSONALE SPECIALIZZATO. PRIMA DI POSARE SU UN SOTTOFONDO CON PANNELLI RADIANTI ACCERTARSI CHE IL MATERIALE SCELTO SIA IDONEO A QUESTO TIPO DI SOTTOFONDO, E SEGUIRE LA GIUSTA PROCEDURA DI POSA.

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SULLA POSA FARE RIFERIMENTO AL "MANUALE PER LA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO PER USO CIVILE" ( EDILEGNO/FEDERLEGNO ARREDO). NEL CASO DI EVIDENTI DIFETTI A VISTA DEL PRODOTTO, NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI DI NESSUN TIPO SUI MATERIALI POSATI. L'UTILIZZAZIONE O L'ALIENAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DEL COMPRATORE COSTITUISCONO ACCETTAZIONE DEGLI STESSI E RICONOSCIMENTO DELLA CORRISPONDENZA A QUELLI PATTUITI, CON CONSEGUENTE RINUNCIA A QUALSIASI CONTESTAZIONE. QUALORA EVENTUALI DIFETTI SI EVIDENZIASSERO DURANTE LA POSA, IL COMPRATORE DOVRA' IMMEDIATAMENTE SOSPENDERLA, E COMUNICARLI ENTRO 8 GIORNI DALLA SCOPERTA, PENA LA DECADENZA DA OGNI SUO DIRITTO ALLA GARANZIA.

**PRECAUZIONI** : EVITARE DI CONCENTRATE GRANDI PESI SU PICCOLE PORZIONI DI PAVIMENTO, PROTEGGERE BENE LA SUPERFICE CON PESANTI PANNI DI LANA NEL CASO VI SIA LA NECESSITA' DI MOVIMENTARE OGGETTI PESANTI (MOBILI ECC.), ED APPORRE SOTTO GLI ARREDI (SEDIE, TAVOLI, MOBILI ECC) IDONEI FELTRINI.

L'EVENTUALE PRESENZA DI TAPPETI IMPEDISCE IL PASSAGGIO DELLA LUCE SOLARE, CREANDO ZONE CON TONALITA' DIVERSE. E' CONSIGLIABILE LA SOVRAPPOSIZIONE DI TAPPETI DOPO UN PRIMO PERIODO DI OSSIDAZIONE DEL MATERIALE (ALMENO 6 MESI/ 1 ANNO).

**MANTENIMENTO** : MANTENERE L'AMBIENTE CON UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA COMPRESA TRA IL 45 E IL 60%, LA TEMPERATURA TRA I 18 E I 22 °.

**MANUTENZIONE** : LA PULIZIA QUOTIDIANA DEVE ESSERE FATTA USANDO ASPIRAPOLVERE O SCOPA CON SETOLE MORBIDE PER TOGLIERE LA POLVERE, STRACCIO BEN STRIZZATO, E DETERSIVI NEUTRI E NON SCHIUMOSI SPECIFICI PER PARQUET ( MISTRALL). SE IL PARQUET E' STATO TRATTATO CON OLIO O CERA CONSIGLIAMO PERIODICAMENTE E DOPO ACCURATA PULIZIA ( POSSIBILMENTE CON LUCIDATRICE E FELTRO BIANCO)DI NUTRIRLO CON OLIO O CERA PER PAVIMENTO IN LEGNO ( LINFOLEGNO ). SE IL PAVIMENTO E' STATO VERNICIATO AD EFFETTO CERA CONSIGLIAMO DI PULIRLO PERIODICAMENTE CON LUCIDATRICE E FELTRO BIANCO STENDENDO POI UN VELO DI IDONEO POLISH PER PAVIMENTI VERNICIATI ( LINFOLEGNO VERNICE ).

**AVVERTENZE** : L'ACQUA PUO' DANNEGGIARE I PAVIMENTI IN LEGNO, COSI' COME I SOLVENTI E L'AMMONIACA.

**FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA PRESENTE.....**

**Avvertenze:** La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 N° 126 "*Norme per l'informazione del consumatore*" e del Decreto del 8 Febbraio 1997 N° 101 "*Regolamento di attuazione*"