

ONDE OTTENERE UNA BUONA OMOGENEITA' DELLA PAVIMENTAZIONE E' CONSIGLIABILE MISCELARE PIU' CONFEZIONI PRIMA DELLA POSA.

PER LA POSA CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI A PERSONALE SPECIALIZZATO.

PRIMA DI POSARE SU UN SOTTOFONDO CON PANNELLI RADIANTI ACCERTARSI CHE IL MATERIALE SCELTO SIA IDONEO A QUESTO TIPO DI SOTTOFONDO, E SEGUIRE LA GIUSTA PROCEDURA DI POSA.

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SULLA POSA FARE RIFERIMENTO AL "MANUALE PER LA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO PER USO CIVILE" (EDILEGNO/FEDERLEGNO ARREDO).

NEL CASO DI EVIDENTI DIFETTI A VISTA DEL PRODOTTO, NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI DI NESSUN TIPO SUI MATERIALI POSATI. L'UTILIZZAZIONE O L'ALIENAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DEL COMPRATORE COSTITUISCONO ACCETTAZIONE DEGLI STESSI E RICONOSCIMENTO DELLA CORRISPONDENZA A QUELLI PATTUITI, CON CONSEGUENTE RINUNCIA A QUALSIASI CONTESTAZIONE. QUALORA EVENTUALI DIFETTI SI EVIDENZIASSERO DURANTE LA POSA, IL COMPRATORE DOVRA' IMMEDIATAMENTE SOSPENDERLA, E COMUNICARLI ENTRO 8 GIORNI DALLA SCOPERTA, PENA LA DECADENZA DA OGNI SUO DIRITTO ALLA GARANZIA.

PRECAUZIONI : EVITARE DI CONCENTRATE GRANDI PESI SU PICCOLE PORZIONI DI PAVIMENTO, PROTEGGERE BENE LA SUPERFICE CON PESANTI PANNI DI LANA NEL CASO VI SIA LA NECESSITA' DI MOVIMENTARE OGGETTI PESANTI (MOBILI ECC.), ED APPORRE SOTTO GLI ARREDI (SEDIE, TAVOLI, MOBILI ECC) IDONEI FELTRINI.

L'EVENTUALE PRESENZA DI TAPPETI IMPEDISCE IL PASSAGGIO DELLA LUCE SOLARE, CREANDO ZONE CON TONALITA' DIVERSE. E' CONSIGLIABILE LA SOVRAPPOSIZIONE DI TAPPETI DOPO UN PRIMO PERIODO DI OSSIDAZIONE DEL MATERIALE (ALMENO 6 MESI/ 1 ANNO).

MANTENIMENTO : MANTENERE L'AMBIENTE CON UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA COMPRESA TRA IL 45 E IL 60%, LA TEMPERATURA TRA I 18 E I 22 °.

MANUTENZIONE : LA PULIZIA QUOTIDIANA DEVE ESSERE FATTA USANDO ASPIRAPOLVERE O SCOPA CON SETOLE MORBIDE, STRACCIO BEN STRIZZATO E DETERSIVI NEUTRI E NON SCHIUMOSI SPECIFICI PER PARQUET.(MISTRALL).SE IL PARQUET E' STATO TRATTATO CON OLIO O CERA CONSIGLIAMO PERIODICAMENTE E DOPO ACCURATA PULIZIA (POSSIBILMENTE CON LUCIDATRICE E FELTRO BIANCO)DI NUTRIRLO CON OLIO O CERA PER PAVIMENTO IN LEGNO(LINFOLEGNO). SE IL PAVIMENTO E' STATO VERNICIATO AD EFFETTO CERA CONSIGLIAMO DI PULIRLO PERIODICAMENTE CON LUCIDADRICE E FELTRO BIANCO STENDENDO POI UN VELO DI IDONEO POLISH PER PAVIMENTI VERNICIATI(PERLAGE).

AVVERTENZE : L'ACQUA PUO' DANNEGGIARE I PAVIMENTI IN LEGNO, COSI' COME I SOLVENTI E L'AMMONIACA.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA PRESENTE.....

Avvertenze: La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 N° 126 "*Norme per l'informazione del consumatore*" e del Decreto del 8 Febbraio 1997 N° 101 "*Regolamento di attuazione*"